

MAPECRETE FILM 14

Retardateur d'évaporation prêt à l'emploi et adjuvant facilitant la finition



DOMAINE D'APPLICATION

Mapecrete Film 14 a été développé pour retarder l'évaporation de l'humidité des surfaces de béton et faciliter la finition du béton de surfaces horizontales.

Mapecrete Film 14 forme une pellicule fine sur les surfaces en béton fraîchement coulées pour les protéger de l'évaporation rapide et son action est particulièrement efficace pour les bétons soumis à l'ensoleillement direct, l'humidité faible de l'air, le vent ou les températures élevées.

Mapecrete Film 14 est pulvérisé sur le béton frais pour éviter le «retrait plastique» et diminuer le risque de formation de fissure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conserve l'humidité en surface dans les dalles, les sols et les réparations de béton.
- Aide à prévenir le retrait plastique et les fissures.
- À base d'eau et compatible avec le béton frais.
- Facile à utiliser et économique.
- Ne nuit pas à l'adhérence de produits subséquents.

Quelques exemples d'application

- Ouvrages en béton intérieurs et extérieurs.
- Béton fraîchement coulé ou béton avec peu ou pas d'eau de ressuage.
- Parkings, rampes et radier.

INDICATIONS IMPORTANTES

- **Ne pas utiliser comme produit de cure.**
- Stocker à une température supérieure à +4°C, température de stockage optimale entre +16°C et +35°C.
- **Mapecrete Film 14** doit seulement être utilisé lorsque la température ambiante et celle de la surface se situent entre +4°C et +35°C.
- Appliquer seulement à l'aide d'un nébuliseur.
- Appliquer seulement sur des surfaces de béton frais.

Contactez le service technique MAPEI dans le cas d'autres supports et conditions non décrites.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Le béton frais doit être débarrassé de la saleté, de tout résidu de produit, de toute partie mal adhérente et doit être taloché. Aucune autre préparation des supports n'est nécessaire.

Préparation de la gâchée

Choisir l'équipement de protection approprié avant utilisation. **Mapecrete Film 14** est livré prêt à l'emploi.

Application du produit

- **Mapecrete Film 14** doit être mise en place à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou motorisé.

- Pulvériser sur le béton frais pendant ou aussitôt après le talochage.
- De nouvelles couches de pulvérisation peuvent être nécessaires par conditions ambiantes particulièrement asséchantes.

CONSOMMATION

environ 200 à 300 g/m² en fonction de la température de la surface et la vitesse du vent.

Nettoyage

Le produit frais s'élimine des outils et des équipements avec de l'eau et du savon. Une fois durci, le produit ne s'enlève que mécaniquement.

Pour assurer la qualité du produit, les containers doivent impérativement être nettoyés au moins une fois par an à haute pression et à l'eau chaude > 60°C.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 25 kg, fûts de 200 l et containers de 1000 l.

STOCKAGE

1 an en emballage d'origine fermé à +23°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)	
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance:	liquide
Couleur:	bleu
Masse volumique (g/cm ³):	1,0
Teneur en COV (g/l):	< 20

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

07962-02-2018-fr-ch (CH)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

