

# Fiche technique

## BauderBIT BU-VP

### Primaire Burkolit Plus



<b>Emploi</b>	Enduit d'apprêt à base de bitume et de solvant, séchage rapide, application à froid par pinceau ou par rouleau, pas approprié aux travaux d'intérieur
<b>Numéro d'article</b>	7504 0015
<b>Conditionnement</b>	bidon de 30 l



Performances selon	Unité	Valeur
<b>Stockage</b>	-	12 mois entre + 5°C et + 35°C en bidon fermé non entamé
<b>température minimale d'application</b>	°C	+5
<b>base</b>	-	base de bitume contenant du solvant
<b>consistance</b>	°C	liquide
<b>contenance de VOC admise selon liste CEPE</b>	g/l	480
<b>temps de séchage</b>	-	env. 60 - 120 minutes à 20° C et 55% d'humidité relative de l'air sur un support minéral - éventuellement plus longtemps selon le support, l'application et les conditions météorologiques
<b>Consommation</b>	-	Environ 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Giscode</b>	-	BBP 30
<b>UFI-Code</b>	-	507Y-47X1-WY64-CY0P // U37Y-N7MF-6Y6N-09KR

#### Remarques

Enduit d'apprêt à base de bitume pour augmenter l'adhérence des lés bitumineux.

BauderBIT BU-VP à séchage rapide est appliqué par rouleau ou par pinceau sur le support. Le support doit être sec et hors gel (température de surface du support + 5°C). Le support doit être dur, résistant exempt de substances qui limite l'adhérence (agent de séparation, poussière, etc.). Les angles vifs et les aspérités pointues sont à éliminer.

Applicable sur béton et métal (préparation du support selon norme SIA 271 et les directives de Suissetec) Une application plus importante ou des températures plus fraîches peuvent entraîner des temps de séchage plus longs. Continuer les travaux uniquement après séchage total de l'enduit.

Une application sur des supports en matière synthétique ou pour l'application dans le domaine des ponts et des surfaces carrossables est seulement autorisée après avoir consulté le département technique de la maison Paul Bauder AG. Toutes autres applications sous réserve.

Pas approprié aux travaux d'intérieur ni dans les fouilles de construction.

#### Autres documents, informations

La documentation de type brochure, certifications, etc. est disponible sur Internet à l'adresse [www.bauder.ag](http://www.bauder.ag)