

Rigips® ReadyConnect

Enduit adhésif de haute qualité pour le jointoiment de Rigiton® Ambiance (plaques perforées) à base de plâtre et pour le spatulage de têtes de vis.



Spécifications techniques

Sommaire

Boudins de 600 ml
1 unité d'emballage contient 20 boudins.
Des embouts en plastique sont livrés avec chacune des unités d'emballage.

Quantité nécessaire

Jointes mastiqués Rigiton® Ambiance, env. 75 à 100 ml/m²
ou env. 6 m² / 600 ml
Joint GSG4 de type Rigiton® Ambiance, env. 50 à 80 ml/m²
ou env. 8 m² / 600 ml

Durée de mise en œuvre

env. 30 minutes pour une température d'env. +20 °C

Temps d'ouverture

Utiliser dans l'idéal tout le contenu des sachets ouverts ou les refermer de manière hermétique.

Température de mise en œuvre

15 °C à 35 °C

Temps de séchage

Séchage complet après env. 24 heures pour une température d'env. +20 °C

Matériau

Rigips® ReadyConnect est un mélange de minéraux, de dispersion de polymères, de granulats et d'eau. Le mastic prêt à l'emploi a une consistance crémeuse, une grande capacité d'adhérence et une bonne élasticité. Conformément à la norme EN 13963 Type A4, le matériau du mastic de jointoiment pour plaques de plâtre est un mastic pour le spatulage de joint sans bandes de jointoiment. La masse à jointoyer et à coller blanche et renforcée pour les espaces intérieurs est livrée prête à l'emploi et ne doit plus être diluée. Contrairement aux matériaux en poudre, ce produit ne nécessite donc pas de temps de mélange ou de temps de maturation.

Domaine d'application

Masse à coller et à jointoyer pour le jointoiment de Rigiton® Ambiance (plaques perforées) à base de plâtre, pour le spatulage de têtes de vis, utilisable également avec les carreaux de plâtre massif Alba®.

Fournie dans des boudins spéciaux pour une utilisation avec les pistolets à mastic.

Nature du support

Les surfaces à coller doivent être exemptes d'impuretés, propres et dépoussiérées.

État 06/2022

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

**Mise en œuvre
du joint de type
Rigiton® Ambiance**

Pour les joints mastiqués Rigiton® Ambiance, il y a lieu de procéder à un léger biseautage des bords à l'aide d'une grille abrasive avant le montage et de les apprêter avec la barrière neutre Rigips® Rikombi.

Les plaques avec joint de type GSG4 sont déjà biseautées et apprêtées en usine.

- Appliquer la masse à jointoyer dans les joints à l'aide d'un pistolet à mastic jusqu'à ce que le joint soit complètement rempli. Pour les surfaces plus importantes, il est recommandé d'utiliser un pistolet à cartouche à air comprimé, afin de travailler sans fatigue.
- Nous recommandons l'utilisation du joint à buse (Art. 26715) figurant dans le set d'accessoires pour le jointoyage Rigiton® Fix, qui dispose de la buse en plastique la plus efficace. Ces buses ne sont pas incluses dans les unités d'emballage et doivent donc faire l'objet d'une commande séparée.
- Du côté visible, la masse à jointoyer doit dépasser du joint d'au moins 1 mm, afin d'obtenir une fermeture aussi complète que possible du joint. Le matériau peut être repoussé au bout de 15 minutes environ (la «formation de la peau» doit avoir commencé).
- Séchage complet au bout de 24 heures environ. Procéder si nécessaire à un deuxième spatulage après le séchage. Poncer toutes les zones de joints à la fin des travaux de jointoyage à l'aide de la grille abrasive (grain 100).

**Durée minimum de
conservation et stockage**

Au moins 12 mois si non ouvert.

Stocker dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

État 06/2022

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.